



Карбид кремния
фракционированный размером от 1 мм

Химический состав, %

Фракция	SiC	Fe	C
	не менее	не более	не более
3-5 мм	97	-	-
2-4 мм	97	0,3	0,4
2-3 мм	97	0,4	0,4
1-3 мм	97	0,3	0,3
0-3 мм	97	0,3	0,3
1-2 мм	97	0,4	0,4

Зерновой состав, %

Фракция	+5,6 мм	+4,0 мм	+3,35 мм	+2,8 мм	+2,0 мм	+1,0 мм	-2,8 мм	-2,0 мм	-1,0 мм	-0,5 мм
3-5 мм	≤ 5	-	-	-	-	-	<10	-	-	-
2-4 мм	0	≤ 8	-	≥ 25	-	-	-	≤ 8	-	-
2-3 мм	-	-	-	≤ 20	70-100	-	-	≤ 20	-	-
1-3 мм	-	-	≤ 5	-	≥ 20	-	-	-	≤ 5	-
0-3 мм	-	-	≤ 1	-	20-40	40-70	-	-	-	≤ 10
1-2 мм	-	-	-	-	≤ 5	90-100	-	-	≤ 5	-