



Карбид кремния фракционированный размером менее 45 микрон

Химический состав, %

Фракция	SiC	Fe	C	Доля магнитного материала
	не менее	не более	не более	не более
Магнитный материал Карбида кремния				
I сорт	90,0	5,0	-	-
II сорт	83,0	6,0	-	-
220F				
I сорт	96,0	0,8	0,4	0,6
II сорт	93,0	-	0,5	-
325F				
I сорт	95,0	0,7	0,3	0,5
II сорт	92,0	1,2	0,5	-
Минус 10 мкм				
I сорт	91,5	0,8	0,5	0,25
II сорт	89	1,2	-	-
Мелкозернистая (циклонная пыль)				
I сорт	93,0	1,3	-	-
II сорт	90,0	1,3	-	-

Зерновой состав, %

Фракция	+0,5 мм	+0,075 мм	+0,045 мм	+0,080 мм	-0,045 мм	-0,01 мм
Магнитный материал Карбида кремния Порошковый	≤ 5	-	-	-	-	-
220F						
I сорт	-	≤ 10	-	-	50-90	-
II сорт	-	≤ 10	-	-	35-90	-
325F						
I сорт	-	≤ 5	-	-	≥ 80	≤ 25
II сорт	-	≤ 5	-	-	≥ 80	-
Минус 10 мкм						
I сорт	-	-	≤ 5	-	-	≥ 70
II сорт	-	-	≤ 5	-	-	30-70
Мелкозернистая (циклонная пыль)	-	-	-	≤ 40	-	-