



Карбид кремния
фракционированный размером от 0 мм до 0,1 мм

Химический состав, %

Фракция	SiC	Fe	C
	не менее	не более	не более
0-0,25 мм	97	0,4	0,4
0-0,35 мм	95	-	0,8
0-0,1 мм	95	1,2	0,5
0-0,09 мм	95	-	0,8
0,06-0,07 мм	97	0,8	0,4
0,04-0,07 мм	96	1,0	0,4
0-0,06 мм	96	1,0	-

Зерновой состав, %

Фракция	+0,25 мм	+0,125 мм	+0,106 мм	+0,075 мм	+0,063 мм	+0,045 мм	+0,040 мм	-0,075 мм	-0,063 мм	-0,040 мм
0-0,25 мм	≤ 10	-	-	55-75	-	-	-	25-45	-	-
0-0,35 мм	≤ 5	10-30	-	-	20-60	-	-	-	25-65	-
0-0,1 мм	-	-	≤ 5	-	-	-	-	-	60-90	-
0-0,09 мм	-	≤ 5	-	-	5-40	-	-	-	≥ 60	-
0,06-0,07 мм	-	-	-	-	5-20	-	≥ 70	-	-	≤ 15
0,04-0,07 мм	-	-	-	≤ 5	-	≥ 60	-	-	-	-
0-0,06 мм	-	-	-	-	≤ 15	-	-	-	≥ 85	-