



Карбид кремния
фракционированный размером от 0,1 мм до 0,2 мм

Химический состав, %

Фракция	SiC	Fe	C
	не менее	не более	не более
0,1-0,5 мм	98	0,3	0,4
0-0,5 мм	98	0,3	0,4
0-0,3 мм	97	0,4	0,4
0,1-0,2 мм	98	0,4	0,4
0-0,2 мм	97	0,7	-

Зерновой состав, %

Фракция	+0,5 мм	+0,355 мм	+0,2 мм	+0,18 мм	+0,15 мм	+0,125 мм	+0,106 мм	+0,1 мм	-0,106 мм	-0,075 мм	-0,063 мм	-0,053 мм
0,1-0,5 мм	≤ 5	-	-	40-70	-	10-30	-	-	-	-	-	≤ 5
0-0,5 мм	≤ 5	-	-	-	-	-	90-100	-	≤ 10	-	-	-
0-0,3 мм	0	≤ 5	-	40-65	-	15-35	-	-	-	≥ 5	-	-
0,1-0,2 мм	-	-	-	-	75-95	-	-	-	-	≤ 3	-	-
0-0,2 мм	-	-	≤ 15	-	-	-	-	45-70	-	-	8-25	-