



Карбид кремния
фракционированный размером от 0,2 мм до 1 мм

Химический состав, %

Фракция	SiC	Fe	C
	не менее	не более	не более
0,2-2 мм	98	0,3	0,4
0,5-1,5 мм	98	0,3	0,4
0,5-1 мм	98	0,3	0,4
0,2-1 мм	98	0,3	0,4
0-1 мм	97	0,3	0,4
0,2-0,5 мм	97	0,4	-

Зерновой состав, %

Фракция	+2,0 мм	+1,7 мм	+1,4 мм	+1,0 мм	+0,6 мм	+0,5 мм	+0,425 мм	+0,3 мм	+0,212 мм	-0,5 мм	-0,425 мм	-0,3 мм	-0,180 мм	-0,075 мм
0,2-2 мм	0	-	≤ 10	15-40	-	35-45	-	-	-	-	-	-	≤ 5	-
0,5-1,5 мм	-	≤ 2	-	15-30	-	-	5-25	-	-	-	≤ 10	-	-	-
0,5-1 мм	-	-	-	≤ 5	-	85-100	-	-	-	≤ 10	-	-	-	-
0,2-1 мм	-	-	-	≤ 15	40-70	-	-	-	-	-	-	≤ 5	-	-
0-1 мм	-	-	-	≤ 5	-	-	-	-	≥ 60	-	-	-	-	≤ 5
0,2-0,5 мм	-	-	-	-	-	≤ 5	-	≥ 40	-	-	-	-	≤ 5	-