



Карбид кремния фракционированный смесевой

Химический состав, %

Фракция	SiC	Fe / Fe ₂ O ₃	C
	не менее	не более	не более
60/90	97	0,4 / -	0,4
70/90	97	0,4 / -	0,4
7/12	97	- / 0,3	0,4
14/30	97,5	- / 0,3	0,4
36/70	97,5	- / 0,3	0,4
80/180	97,5	- / 0,6	0,4

Зерновой состав, %

60/90	+0,425 mm		-0,180 mm		-0,106 mm	
	0		≤ 50		≤ 3	
70/90	+0,355 mm			-0,106 mm		
	≤ 5			≤ 3		
7/12	+3,35 mm	+2,36 mm	+2,0 mm	+1,4 mm	+1,18 mm	-1,18 mm
	≤ 10	10-30	15-35	40-60	≤ 15	≤ 5
14/30	+1,7 mm		+1,0 mm	+0,425 mm	-0,425 mm	
	≤ 2		15-35	5-25	≤ 10	
36/70	+0,600 mm		+0,300 mm	+0,150 mm	-0,150 mm	
	≤ 2		45-70	≤ 15	≤ 10	
80/180	+0,300 mm	+0,212 mm	+0,180 mm	+0,063 mm	-0,063 mm	
	0	≤ 8	10-25	20-40	≤ 10	