



## Карбид кремния черный кристаллический для металлургического производства

### Химический состав

Фракция	SiC, % не менее	Fe/Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , % не более	C, % не более	Содержание влаги, % не более
0-15 мм	97	0,30/-	0,5	0,5
10-25 мм	98	-/0,30	0,5	5,0
0-3 мм	97	0,30/-	0,5	0,5
0-1 мм	97	0,40/-	0,5	0,5
0-1 мм	92	-	-	0,5

### Зерновой состав

Фракция	+25 мм	+15 мм	+5,6 мм	+3,35 мм	+1,0 мм	+0,212 мм	-10 мм	-0,15 мм
0-15 мм	-	Не более 5%	-	-	-	-	-	Не более 3%
10-25 мм	Не более 20%	-	-	-	-	-	Не более 15%	-
0-3 мм	-	-	0%	Не более 5%	-	-	-	-
0-1 мм 97%	-	-	-	-	Не более 5%	Не менее 60%	-	-
0-1 мм 92%	-	-	-	-	Не более 5%	-	-	-